



INSTRUCTIVOS

CHAROL



CHAROL FAST



LIJADO

Para repintar CHAROL PIEL lije y asiente las zonas a repintar para crear una superficie porosa
-Utilice lija flexible de grano 500.

En CHAROL SINTÉTICO no es necesario lijar, pase directo a la limpieza.



LIMPIEZA

Limpie con trapo de algodón y **LAVADOR MK**. Para eliminar todo el residuo del lijado.



REPINTADO

Una vez realizada la preparación repinte al color deseado. **CHAROL FAST AL COLOR**: Pintura especial para dar el acabado característico del charol.

- Utilice pistola de vaso de gravedad.
- Aplique a una distancia de entre 20cm a 30cm.
- Permita secar mínimo por 10 minutos.



BRILLO FINAL

“LACA POLILUX”

Protector base solvente, para dar un mayor brillo al Charol.

Disponibles para colores claros y oscuros.

- Utilice pistola de vaso de gravedad.
- Aplique a una distancia de entre 20cm a 30cm.
- Permita secar mínimo por 10 minutos.



M-80 OSCUROS



C-80 CLAROS



ESCANEAME



55 7624 9514

VENTAS MOSTRADOR



55 3377 5914

VENTAS REDES SOCIALES